県土整備局建築資材規格表
＜主要資材編＞

令和８年11月版

問合せ先
都市部技術管理課積算システムグループ
電話　045-210-1111　内線 6114,6116

１．建築資材規格表＜主要資材編＞について

本規格表は、神奈川県県土整備局が発注する建築工事の積算に用いる主要資材単価の規格を一覧にまとめたものです。

価格及び単価については掲載しておりませんので、閲覧公表機関において公表している「建築資材単価表」及び物価資料（＊）を参照してください。

（＊）「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」（（一財）経済調査会刊行）及び「月刊建設物価」、「web建設物価」（（一財）建設物価調査会刊行）

２．価格及び単価の構成について

本規格表記載の価格及び単価は、次の（１）～（３）より構成されています。これらの価格及び単価を県土整備局建築工事積算要領 第３編 １ により取り扱います。

（１）物価資料から設定した価格

※ 当該価格は、（一財）経済調査会及び（一財）建設物価査会が著作権を保有しています。

※ 各物価資料に同一都市内で複数単価の掲載がある場合は、安値を採用しています。なお、物価資料に「－」表示がされているものは、当該調査会の物価資料に掲載がありません。

（２）物価資料に掲載のない価格について、物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会がそれぞれ独自に調査し設定した価格

※県土整備局建築工事積算要領第３編１により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

（３）物価資料に掲載のない価格について、県が指定した資材等について物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に実施した市場調査から設定した価格

※県土整備局建築工事積算要領第３編１により単価を算定する際には、当該価格も物価資料掲載価格と同様に扱います。当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。

３．取扱い

（１）この規格表の著作権は、神奈川県、（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会が保有しています。

（２）この規格表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（３）この規格表に訂正等があった場合は、技術管理課ホームページに掲載します。

４．目次

主要資材編　　主資－１　～　主資－１５

５．規格表の見方

●単価
・県土整備局で使用している積算システムにおける材料価格及び複合単価の算定に用いる材料単価等

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
Ａ資材	B種　ﾎﾟﾘ合板 W=800程度	枚											
Ｂ資材	L=2000	か所											
Ｃ資材	H=1.0 W=0.5	本		Ｃ資材　〇〇〇〇	高さ1.0m　幅0.5m	本	東京		Ｃ資材	H1.0×W0.5	本	東京	
Ｄ資材	厚12	m2		Ｄ資材（ＪＩＳ　Ａ　●●●●）	厚12×幅910×長1820mm	枚	全国	/1.6562					
Ｅ資材	4＊35	t		Ｅ資材	厚4×幅35mm　１．３４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	Ｅ資材	4.5×32～38mm	t	東京	
Ｆ資材	厚さ100mm	個				個	東京		Ｆ資材　Ａ種	１００×１９０×３９０mm	個	東京	
Ｇ資材	厚さ200mm	個				個	東京				個	関東	
Ｈ資材		m2		－	－	－	－				m2	全国	
Ｉ資材	M10又は呼び径9,L-25×25×3	ｋｇ	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼　〇〇 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×２５×２５	ｋｇ	横浜	平均	異形棒鋼　〇〇 等辺山形鋼	Ｄ１０ ３×２５×２５	t	横浜	平均 /1000
バックホウ	排出ガス対策型　油圧型　ｸﾛｰﾗ型 山積〇㎥	供用日	建設機械等損料表 第〇次基準値										

●単価等
・各調査会の掲載欄を網掛けしている資材は、県が指定し、市場調査による価格等から設定した単価です。（参照2.（3））
※この単価は、「建築資材単価表」を参照してください。

●規格等
・この資材の各調査会の物価資料に掲載されている規格等となります。各資材の価格は、物価資料を参照してください。

●備考（単位換算）
・各調査会の掲載価格の単位と単価の単位が異なる場合は、単位換算を実施しています。備考欄に単位換算計算式を掲載しています。
※単位換算する際に、積算基準類に基づき端数処理を適用していますので、留意してください。

●適用都市
・この資材について各調査会の物価資料に掲載されている適用都市を記載しています。

・「－（ハイフン）」は、当調査会の物価資料に掲載がない資材となります。

・各調査会の規格等が空欄となっている資材は、物価資料に掲載のない資材について各調査会が独自に調査したものです。（参照2.（2））
各資材の価格は、「建築資材単価表」を参照してください。

●建設機械等損料表
・各調査会の掲載欄を網掛けしている建設機械の損料は、「建設機械等損料表」を参照してください。

・各調査会の「平均」は、両資材の平均を行なうことを指し、端数処理は県土整備局建築工事積算要領第4編2（2）2）を参照してください。

６．地区割について

地区名	対象市町村
横浜	横浜市全域
川崎Ａ	川崎市の川崎区、幸区
川崎Ｂ	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区
横須賀	横須賀市、三浦市、葉山町
逗子	逗子市
平塚	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢	鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
小田原	小田原市
箱根	箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※１、大和市、座間市
厚木	厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
松田	南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区（青根地区を除く）、相模湖地区及び藤野地区※２

※１　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※２　平成18年３月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年３月11日行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横浜地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横浜地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横浜地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横浜地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎A地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎A地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎A地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎A地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎B地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎B地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎B地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	川崎B地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横須賀地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横須賀地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横須賀地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	横須賀地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	逗子地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	逗子地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	逗子地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	逗子地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	平塚地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	平塚地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	平塚地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	平塚地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	藤沢地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	藤沢地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	藤沢地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	藤沢地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品 (普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ)	小田原地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度24 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度27 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度30 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 指定品（普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度33 水ｾﾒﾝﾄ比 50%	m3											
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	t		鉄スクラップ 鉄	ヘビー Ｈ２	t	東京		鉄スクラップ	ヘビー Ｈ２	t	横浜	
平鋼（SS400）	4.5*32	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚４．５×幅３２mm １．１３ｋｇ／m	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	４．５×３２～３８mm	t	東京	
平鋼（SS400）	4.5*38	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚４．５×幅３８mm １．３４ｋｇ／m	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	４．５×３２～３８mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*32	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅３２mm １．５１ｋｇ／m	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×３２～４４mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*44	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅４４mm ２．０７ｋｇ／m	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×３２～４４mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*50	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅５０mm ２．３６ｋｇ／m	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×５０mm	t	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
平鋼（SS400）	6*75	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅７５mm ３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×７５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*90	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅９０mm ４．２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*100	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅１００mm ４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	6*125	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚６×幅１２５mm ５．８９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	６×１２５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*32	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅３２mm ２．２６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×３２～４４mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*44	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅４４mm ３．１１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×３２～４４mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*50	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅５０mm ３．５３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×５０mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*75	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅７５mm ５．３０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×７５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*90	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅９０mm ６．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*100	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅１００mm ７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	9*125	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚９×幅１２５mm ８．８３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	９×１２５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	12*50	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１２×幅５０mm ４．７１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１２×５０mm	t	東京	
平鋼（SS400）	12*75	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１２×幅７５mm ７．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１２×７５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	12*90	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１２×幅９０mm ８．４８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１２×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	12*100	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１２×幅１００mm ９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１２×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	12*125	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１２×幅１２５mm １１．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１２×１２５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	16*50	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１６×幅５０mm ６．２８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１６×５０mm	t	東京	
平鋼（SS400）	16*75	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１６×幅７５mm ９．４２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１６×７５mm	t	東京	
平鋼（SS400）	16*90	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１６×幅９０mm １１．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１６×９０～１００mm	t	東京	
平鋼（SS400）	16*100	t		平鋼（ＳＳ４００）	厚１６×幅１００mm １２．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	平鋼 ＳＳ４００	１６×９０～１００mm	t	東京	
軽みぞ形鋼（SSC400）		t		軽量形鋼 軽みぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	６０×３０×２．３mm ２．０３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	軽溝形鋼 ＳＳＣ４００	６０×３０×２．３mm	t	東京	
ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼（SSC400）	75*45*15*2.3	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	７５×４５×１５×２．３mm ３．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	７５×４５×１５×２．３mm	t	東京	
ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼（SSC400）	100*50*20*2.3	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	１００×５０×２０×２．３mm ４．０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１００×５０×２０×２．３mm	t	東京	
ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼（SSC400）	125*50*20*3.2	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	１２５×５０×２０×３．２mm ６．１３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１２５×５０×２０×３．２mm	t	東京	
ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼（SSC400）	150*50*20*3.2	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼（ＳＳＣ４００相当品）	１５０×５０×２０×３．２mm ６．７６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	リップ溝形鋼 ＳＳＣ４００	１５０×５０×２０×３．２mm	t	東京	
H形鋼（SS400）	細 幅 150*75*5*7	t		Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 細幅	１５０×７５×５×７mm １４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅	１５０×７５×５×７	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 175*90*5*8	t		Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 細幅	１７５×９０×５×８mm １８．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅	１７５×９０×５×８	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 200*100*5.5*8	t		Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 細幅	２００×１００×５．５×８mm ２０．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅	２００×１００×５．５×８	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 250*125*6*9	t		Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 細幅	２５０×１２５×６×９mm ２９．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	Ｈ形鋼 ＳＳ４００ 細幅	２５０×１２５×６×９	t	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
H形鋼（SS400）	細 幅 300*150*6.5*9	t		H形鋼（ＳＳ４００） 細幅	３００×１５０×６．５×９mm ３６．７ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	３００×１５０×６．５×９	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 350*175*7*11	t		H形鋼（ＳＳ４００） 細幅	３５０×１７５×７×１１mm ４９．４ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	３５０×１７５×７×１１	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 400*200*8*13	t		H形鋼（ＳＳ４００） 細幅	４００×２００×８×１３mm ６５．４ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	４００×２００×８×１３	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 450*200*9*14	t		H形鋼（ＳＳ４００） 細幅	４５０×２００×９×１４mm ７４．９ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	４５０×２００×９×１４	t	横浜	
H形鋼（SS400）	細 幅 500*200*10*16	t		H形鋼（ＳＳ４００） 細幅	５００×２００×１０×１６mm ８８．２ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 細幅	５００×２００×１０×１６	t	横浜	
H形鋼（SS400）	中 幅 194*150*6*9	t		H形鋼（ＳＳ４００） 中幅	１９４×１５０×６×９mm ２９．９ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	１９４×１５０×６×９	t	横浜	
H形鋼（SS400）	中 幅 244*175*7*11	t		H形鋼（ＳＳ４００） 中幅	２４４×１７５×７×１１mm ４３．６ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	２４４×１７５×７×１１	t	横浜	
H形鋼（SS400）	中 幅 294*200*8*12	t		H形鋼（ＳＳ４００） 中幅	２９４×２００×８×１２mm ５５．８ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	２９４×２００×８×１２	t	横浜	
H形鋼（SS400）	中 幅 340*250*9*14	t		H形鋼（ＳＳ４００） 中幅	３４０×２５０×９×１４mm ７８．１ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	３４０×２５０×９×１４	t	横浜	
H形鋼（SS400）	中 幅 390*300*10*16	t		H形鋼（ＳＳ４００） 中幅	３９０×３００×１０×１６mm １０５ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 中幅	３９０×３００×１０×１６	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 100*100*6*8	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	１００×１００×６×８mm １６．９ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１００×１００×６×８	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 150*150*7*10	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	１５０×１５０×７×１０mm ３１．１ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１５０×１５０×７×１０	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 175*175*7.5*11	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	１７５×１７５×７．５×１１mm４０．４ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	１７５×１７５×７．５×１１	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 200*200*8*12	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	２００×２００×８×１２mm ４９．９ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	２００×２００×８×１２	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 250*250*9*14	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	２５０×２５０×９×１４mm ７１．８ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	２５０×２５０×９×１４	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 300*300*10*15	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	３００×３００×１０×１５mm ９３．０ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	３００×３００×１０×１５	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 350*350*12*19	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	３５０×３５０×１２×１９mm １３５ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	３５０×３５０×１２×１９	t	横浜	
H形鋼（SS400）	広 幅 400*400*13*21	t		H形鋼（ＳＳ４００） 広幅	４００×４００×１３×２１mm １７２ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	H形鋼 ＳＳ４００ 広幅	４００×４００×１３×２１	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	3*30*30	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形	３×３０×３０mm １．３６ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×３０×３０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	3*40*40	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形	３×４０×４０mm １．８３ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	３×４０×４０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	5*40*40	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形	５×４０×４０mm ２．９５ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 小形	５×４０×４０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	4*50*50	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	４×５０×５０mm ３．０６ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	４×５０×５０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	6*50*50	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	６×５０×５０mm ４．４３ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×５０×５０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	6*65*65	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	６×６５×６５mm ５．９１ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×６５×６５mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	8*65*65	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	８×６５×６５mm ７．６６ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	８×６５×６５mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	6*75*75	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	６×７５×７５mm ６．８５ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	６×７５×７５mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	9*75*75	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	９×７５×７５mm ９．９６ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	９×７５×７５mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	7*90*90	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	７×９０×９０mm ９．５９ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×９０×９０mm	t	横浜	
等辺山形鋼（SS400）	10*90*90	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	１０×９０×９０mm １３．３ｋｇ／m	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×９０×９０mm	t	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
等辺山形鋼 (SS400)	13*90*90	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	１３×９０×９０ｍｍ １７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１３×９０×９０ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	7*100*100	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	７×１００×１００ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１００×１００ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	10*100*100	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形	１０×１００×１００ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１００×１００ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	9*130*130	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形	９×１３０×１３０ｍｍ １７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１３０×１３０ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	12*130*130	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形	１２×１３０×１３０ｍｍ ２３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１３０×１３０ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	15*130*130	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形	１５×１３０×１３０ｍｍ ２８．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１５×１３０×１３０ｍｍ	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	12*150*150	t		等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形	１２×１５０×１５０ｍｍ ２７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１５０×１５０ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	7*75*100	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	７×７５×１００ｍｍ ９．３２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１００×７５ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10*75*100	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	１０×７５×１００ｍｍ １３．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１００×７５ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	7*75*125	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	７×７５×１２５ｍｍ １０．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	７×１２５×７５ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10*75*125	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	１０×７５×１２５ｍｍ １４．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１２５×７５ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10*90*125	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	１０×９０×１２５ｍｍ １６．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 中形	１０×１２５×９０ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	9*90*150	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	９×９０×１５０ｍｍ １６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１５０×９０ｍｍ	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	12*90*150	t		不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	１２×９０×１５０ｍｍ ２１．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	不等辺山形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×１５０×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	5*40*75	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	５×４０×７５ｍｍ ６．９２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形	５×７５×４０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	5*50*100	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	５×５０×１００ｍｍ ９．３６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 中形	５×１００×５０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	6*65*125	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	６×６５×１２５ｍｍ １３．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	６×１２５×６５ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	6.5*75*150	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	６．５×７５×１５０ｍｍ １８．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	６．５×１５０×７５ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9*75*150	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	９×７５×１５０ｍｍ ２４．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×１５０×７５ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	7*75*180	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	７×７５×１８０ｍｍ ２１．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	７×１８０×７５ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	7.5*80*200	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	７．５×８０×２００ｍｍ ２４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	７．５×２００×８０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	8*90*200	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	８×９０×２００ｍｍ ３０．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	８×２００×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9*90*250	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	９×９０×２５０ｍｍ ３４．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×２５０×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	11*90*250	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	１１×９０×２５０ｍｍ ４０．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１１×２５０×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9*90*300	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	９×９０×３００ｍｍ ３８．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	９×３００×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	10*90*300	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	１０×９０×３００ｍｍ ４３．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１０×３００×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	12*90*300	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	１２×９０×３００ｍｍ ４８．６ ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１２×３００×９０ｍｍ	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	13*100*380	t		みぞ形鋼（ＳＳ４００）	１３×１００×３８０ｍｍ ６７．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	溝形鋼 ＳＳ４００ 大形	１３×３８０×１００ｍｍ	t	横浜	
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	厚さ1.2 カラー	t		デッキプレート	ＳＤＰ１ カラー Ｖ型 ６１４×５０×１．２ｍｍ	ｋｇ	東京	*1000	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型カラー ６１４×１．２	t	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ	厚さ1.6 カラー	t		デッキプレート	ＳＤＰ１ カラー Ｖ型 ６１４×５０×１．６mm	ｋｇ	東京	*1000	デッキプレート ＳＤＰ１	ＡＬＢ型カラー ６１４×１．６	t	東京	
縞鋼板	3.2*914*1829	t		縞鋼板（無規格）	３．２×９１４×１８２９mm ４４．８ｋｇ／枚	ｋｇ	東京	*1000	縞鋼板 無規格	３．２×９１４×１８２９	t	東京	
縞鋼板	4.5*914*1829	t		縞鋼板（無規格）	４．５×９１４×１８２９mm ６１．８ｋｇ／枚	ｋｇ	東京	*1000	縞鋼板 無規格	４．５×９１４×１８２９	t	東京	
縞鋼板	6*914*1829	t		縞鋼板（無規格）	６．０×９１４×１８２９mm ８１．５ｋｇ／枚	ｋｇ	東京	*1000	縞鋼板 無規格	６×９１４×１８２９	t	東京	
縞鋼板	9*1524*3048	t		縞鋼板（無規格）	９．０×１５２４×３０４８mm ３３６ｋｇ／枚	ｋｇ	東京	*1000	縞鋼板 無規格	９×１５２４×３０４８	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	100*100*4.5	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１００×１００ ４．５mm １３．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１００×１００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	100*100*6.0	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１００×１００ ６．０mm １７．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１００×１００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	125*125*3.2	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１２５×１２５ ３．２mm １２．０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	３．２×１２５×１２５mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	125*125*4.5	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１２５×１２５ ４．５mm １６．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１２５×１２５mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	150*150*4.5	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１５０×１５０ ４．５mm ２０．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	４．５×１５０×１５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	150*150*6.0	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１５０×１５０ ６．０mm ２６．４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１５０×１５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	175*175*6.0	t		一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）	１７５×１７５ ６．０mm ３１．１ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	一般構造角形鋼管ＳＴＫＲ４００	６×１７５×１７５mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	200*200*6	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２００×２００ 厚６mm ３５．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×２００×２００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	200*200*8	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２００×２００ 厚８mm ４６．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	８×２００×２００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	200*200*9	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２００×２００ 厚９mm ５２．３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×２００×２００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	200*200*12	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２００×２００ 厚１２mm ６７．９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×２００×２００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	250*250*6	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２５０×２５０ 厚６mm ４５．２ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×２５０×２５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	250*250*9	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２５０×２５０ 厚９mm ６６．５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×２５０×２５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	250*250*12	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺２５０×２５０ 厚１２mm ８６．８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×２５０×２５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	300*300*6	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３００×３００ 厚６mm ５４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	６×３００×３００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	300*300*9	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３００×３００ 厚９mm ８０．６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×３００×３００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	300*300*12	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３００×３００ 厚１２mm １０６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×３００×３００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	300*300*16	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３００×３００ 厚１６mm １３８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×３００×３００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	350*350*9	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３５０×３５０ 厚９mm ９４．７ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×３５０×３５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	350*350*12	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３５０×３５０ 厚１２mm １２４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×３５０×３５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	350*350*16	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺３５０×３５０ 厚１６mm １６３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×３５０×３５０mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	400*400*9	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺４００×４００ 厚９mm １０９ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	９×４００×４００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	400*400*12	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺４００×４００ 厚１２mm １４３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１２×４００×４００mm	t	東京	
構造用角形鋼管（STKR400）	400*400*16	t		コラム（電縫管・ＳＴＫＲ４００）	辺４００×４００ 厚１６mm １８８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	東京	*1000	コラム 電縫管 ＳＴＫＲ４００	１６×４００×４００mm	t	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横浜地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横浜		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	横浜	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎A地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎東部		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｵｰﾙﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	川崎B地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	川崎西部		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	川崎Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	横須賀地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	横須賀		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	横須賀	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	逗子地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	逗子		－	－	－	－	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	平塚地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	平塚		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	平塚	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	藤沢地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	藤沢		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	藤沢	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	小田原地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	小田原		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	小田原	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	相模原地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ａ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	厚木地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	厚木		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	厚木	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	津久井地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	相模原（津久井）		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	相模原Ｂ	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ｷﾞｶﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	松田地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	南足柄		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	南足柄	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=15 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	１８－１５－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=15 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２１－１５－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=15 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２４－１５－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=15 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１５－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２７－１５－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度18	m3		レディーミクストコンクリート 普通	１８－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	１８－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度21	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２１－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２１－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度24	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２４－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２４－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度27	m3		レディーミクストコンクリート 普通	２７－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	２７－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度30	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３０－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	３０－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ）	箱根地区 S=18 呼び強度33	m3		レディーミクストコンクリート 普通	３３－１８－２０（２５） Ｎ	ｍ３	箱根		生コンクリート（普通）	３３－１８－２５（２０）	ｍ３	箱根	
PHC杭 （A種）	径300 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ ８２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ ９４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ １０６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ １１８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ １２９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ １４１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径300 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ １５３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ ９９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ １１４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ １２８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ １４２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ １５６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ １７００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径350 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ １８５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ １２４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭 （A種）	径400 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ １４２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ １６００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ １７８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ １９５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ ２１３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ ２３１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ ２４９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径400 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ ２６７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ １５２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ １７４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ １９５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ ２１７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ ２３９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ ２６１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ ２８３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ ３０４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径450 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ ３２６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ １９２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ ２１９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ ２４７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ ２７４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ ３０２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ ３２９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ ３５７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ ３８４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径500 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ ４１１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径600 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ ２６２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径600 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ ３０００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭 （A種）	径600 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ ３３７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会				（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭（A種）	径600 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ ３７５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（A種）	径600 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ ４１２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（A種）	径600 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ ４５００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（A種）	径600 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ ４８７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（A種）	径600 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ ５２５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（A種）	径600 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ ５６２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ａ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ ８２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ ９４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ １０６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ １１８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ １２９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ １４１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径300 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ １５３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３００×６０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ ９９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ １１４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ １２８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ １４２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ １５６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ １７００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ １８５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ １９９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径350 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ ２１３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	３５０×６０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ １２４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ １４２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ １６００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ １７８０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ １９５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ ２１３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ ２３１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭（B種）	径400 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ ２４９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径400 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ ２６７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４００×６５ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ １５２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ １７４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ １９５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ ２１７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ ２３９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ ２６１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ ２８３０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ ３０４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径450 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ ３２６０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	４５０×７０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ １９２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ ２１９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ ２４７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ ２７４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ ３０２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ ３２９０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ ３５７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ ３８４０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径500 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ ４１１０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	５００×８０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ7m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ ２６２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×７ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ8m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ ３０００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×８ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ9m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ ３３７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×９ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ10m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ ３７５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１０ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ11m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ ４１２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１１ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ12m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ ４５００ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１２ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ13m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ ４８７０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１３ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ14m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ ５２５０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１４ｍ	本	横浜	
PHC杭（B種）	径600 長さ15m	本		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ ５６２０ｋｇ	本	横浜		ＰＨＣパイル Ｂ種	６００×９０ｍｍ×１５ｍ	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	（一財）経済調査会					（一財）建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t		異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１０ ０．５６０ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１０	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t		異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１３ ０．９９５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１３	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t		異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ２９５	Ｄ１６	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D16	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ１６ １．５６ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ１６	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ１９ ２．２５ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ１９	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２２ ３．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２２	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２５ ３．９８ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２５	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２９ ５．０４ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ２９	t	横浜	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D32	t		異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ３２ ６．２３ｋｇ／ｍ	ｋｇ	横浜	*1000	異形棒鋼 ＳＤ３４５	Ｄ３２	t	横浜	